

panoRama Innova 20UV/30UV/40UV/50UV ist eine perforierte, selbstklebende Fensterfolie speziell entwickelt für kurz- und mittelfristige Anwendungen wie beispielsweise Events. Die Folie mit 20%, 30%, 40% oder 50% offener Fläche ist das geeignete Produkt für all diejenigen, die Qualität und Wettbewerbsfähigkeit vereinen möchten. panoRama Innova besteht aus kalandriertem Vinyl mit klarem, semi-permanentem Kleber und verfügt über M1 und B1 Zertifikate.



ANWENDUNGSBEISPIELE

- Schaufenster
- Gebäudeverkleidungen
- Heck- und Seitenscheiben von Bussen
- Heckscheiben von Autos

VORTEILE

- Bedruckbar mit solvent, eco-solvent, UV härtenden und Latex-Tinten
- 24 Monate Garantie bei Anwendung in mitteleuropäischem Klima
- Entfernung bis zu 2 Jahre bei normalen Konditionen (innerhalb 6 Monate ohne Rückstände entfernbar)
- Kalandriertes Vinyl bietet eine gute Formstabilität
- Einfach Verklebung durch spezielle Linertechnologie
- Einfache Entfernung dank transparentem, semi-permanentem Kleber
- Ideale Kombination mit dem Laminat panoRama Cast oder Protect



MATERIAL

- Perforierte, kalandrierte Vinylfolie
 - 145 Mikron
 - selbstklebend
 - bedruckbare weiße Vorderseite
 - schwarze Rückseite für maximalen Kontrast
- Wiederablösbaren, semi-permanenter, klarer Kleber auf Acrylbasis
- Genehmigung TÜV ABG
- Sehr gute Formstabilität

RÜCKSEITIGER LINER

- Spezielle Linertechnologie
- 135 g/m²

OFFENE/BEDRUCKBARE FLÄCHE

- Offene Fläche: 20%, 30%, 40%, 50%
- Bedruckbare Fläche: 80%, 70%, 60%, 50%

Dieses Produkt ist mit den Perforationsmustern 20UV, 30UV, 40UV und 50UV erhältlich.

GENEHMIGUNGEN

Deutschland TÜV ~ D 5453, ~ D 5307 und ~ D 5452

DRUCKMETHODE

- Digital
 - solvent, eco-solvent
 - UV härtende Tinte
 - Latex Tinten
- Siebdruck

BRENNBARKEIT

M1 und B1 zertifiziert

FEUCHTIGKEITS- UND LÖSUNGSMITTELRESISTENZ

Gut

VERKLEBE- UND ENTFERNUNGSTEMPERATUR

+10°C bis zu +30°C (+50°F bis +86°F)

TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT

-17°C bis zu +50°C (+0°F bis +122°F)

LAGERFÄHIGKEIT

1 Jahr gelagert bei +15 bis +20°C (59°F bis 68°F) sowie Luftfeuchtigkeit zwischen 45% und 65%.

HALTBARKEIT

Bis zu 2 Jahre in mitteleuropäischem Klima. Innerhalb 6 Monaten ohne Rückstände entfernbar. Die Klebkraft nimmt mit der Zeit zu. Nicht auf folgende Oberflächen verwenden: Frische Farbe oder Tinte, Polykarbonate, gewisse PVC's (es gibt keine komplette Liste). Bei Unsicherheit vor dem definitiven Aufkleben wenn möglich testen.

ANWENDUNG

Darf nicht in Kontakt mit Reinigungsmitteln kommen, die Lösungsmittel oder Ammoniak enthalten. Fenster nur mit Seife und Wasser reinigen. Gründlich abspülen und das Glas trocknen lassen. IMMER nur auf trockene und gereinigte Glasoberflächen kleben. Bitte beachten Sie unsere Verklebeanleitung.

