

panoRama 1530 / 1540 / 1550 / 2050 ist eine perforierte, selbstklebende Fensterfolie speziell entwickelt für Langzeitanwendungen. Die Folie mit 30%, 40% oder 50% offener Fläche ist das geeignete Produkt für Werbung auf sämtlichen Glasflächen, ohne die Sicht von innen nach aussen wesentlich zu beeinträchtigen. panoRama 1530/1540/1550/2050 besteht aus einer polymeren Vinylfolie mit transparentem, wieder ablösbarem, semi-permanentem Kleber und verfügt über M1 und B1 Zertifikate.

ANWENDUNGSBEISPIELE

- Schaufenster
- Gebäudeverkleidungen
- Heck- und Seitenscheiben von Bussen
- Heckscheiben von Autos
- Alle Langzeitanwendungen

VORTEILE

- Maximaler Kontrast und gute Durchsicht
- Hervorragende Formstabilität
- Bis zu 5 Jahre Garantie bei Anwendung in mitteleuropäischem Klima
- Exzellente Entfernung selbst bei langem Einsatz
- Polymeres Vinyl bietet eine gute Formstabilität
- Transparenter, semi-permanenter Kleber ermöglicht eine einfache Entfernung
- Ideale Kombination mit dem Laminat panoRama Cast oder Protect (für flache und leicht gewölbte Oberflächen)



MATERIAL

- Perforierte, polymere Vinylfolie
 - 145 Mikron
 - selbstklebend
 - bedruckbare weiße Vorderseite
 - schwarze Rückseite für maximalen Kontrast
- Wiederablösbaren, semi-permanenter, klarer Kleber
- Genehmigung TÜV ABG

RÜCKSEITIGER LINER

Papier-, Polyester oder UV-Liner
- 135 g/m²

OFFENE/BEDRUCKBARE FLÄCHE

- Offene Fläche: 30%, 40%, 50%
- Bedruckbare Fläche: 70%, 60%, 50%

Dieses Produkt ist mit den Perforationsmustern 1530, 1540, 1550 (Lochdurchmesser 1.5 mm) oder 2050 (Lochdurchmesser 2 mm) erhältlich.

GENEHMIGUNGEN

Deutschland TÜV ~ D 5453, ~ D 5307 und ~ D 5452

DRUCKMETHODE

- Digital
 - solvent, eco-solvent
 - UV härtende Tinte
 - Latex Tinten
- Siebdruck

BRENNBARKEIT

M1 und B1 zertifiziert

FEUCHTIGKEITS- UND LÖSUNGSMITTELRESISTENZ

Gut

VERKLEBE- UND ENTFERNUNGSTEMPERATUR

+10°C bis zu +30°C (+50°F bis +86°F)

TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT

-17°C bis zu +50°C (+0°F bis +122°F)

LAGERFÄHIGKEIT

1 Jahr gelagert bei +15 bis +20°C (59°F bis 68°F) sowie Luftfeuchtigkeit zwischen 45% und 65%.

HALTBARKEIT

Bis zu 5 Jahre bedruckt bei normalen Bedingungen. Innerhalb von 12 Monaten ohne Rückstände entfernbar.

Die Klebkraft nimmt mit der Zeit zu. Nicht auf folgende Oberflächen verwenden: Frische Farbe oder Tinte, Polycarbonate, gewisse PVC's (es gibt keine komplette Liste). Bei Unsicherheit vor dem definitiven Aufkleben wenn möglich testen.

ANWENDUNG

Darf nicht in Kontakt mit Reinigungsmitteln kommen, die Lösungsmittel oder Ammoniak enthalten. Fenster nur mit Seife und Wasser reinigen. Gründlich abspülen und das Glas trocknen lassen. IMMER nur auf trockene und gereinigte Glasoberflächen kleben. Bitte beachten Sie unsere Verklebeanleitung.